

DHG

Hadice pro horkou vodu



Použití:


- ☞ Mnohostranně použitelná v automobilových opravách a garážích, v podnicích potravinářského průmyslu, na jatkách nebo i v mlékárnách.

Charakteristika:

- ☞ Obal omezeně odolný vůči živočišným a rostlinným olejům a tukům.

Upozornění:

- ☞ Dobrá odolnost proti mnohým běžně dostupným čisticím prostředkům. Neopomeňte prosím naše zvláštní informace pro použití čisticích prostředků.



Teplotní rozsah: -35°C / +95°C.

Bezpečnostní faktor: 3,15 : 1

Duše: SBR/NR, černá.

Výztuž: Textilní příze, ovin.

Obal: NR/SBR, šedý, hladký, omezeně odolný tukům a olejům.

Značení: průběžné značení černou barvou: „SEMPERIT S DHG Heisswasser/Hot Water max. 95°C PN 6 bar“.

Číslo výrobku	Vnitřní-Φ v		Tloušťka stěny v mm	Vnější-Φ v mm	Provozní tlak (max.) bar	Výztuž počet	Poloměr ohybu (min.) v mm	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku (max.) m
	mm	palec							
68192 1335	13,0	1/2	3,5	20,0	6	2	65	0,27	50
68192 1945	19,0	3/4	4,5	28,0	6	2	95	0,48	50
68192 2550	25,0	1	5,0	35,0	6	2	125	0,67	50

Pozor: Obecné informace k nabídce výrobků naleznete v dodatku k tomuto katalogu. Před použitím nových nebo nevyzkoušených látek, nebo před použitím v oblastech, které nejsou obsaženy v informačním materiálu o výrobku, je zapotřebí opatřit písemnou informací kvalifikovaného prodejce nebo aplikačního technika firmy Semperit. Provozní bezpečnost veškerých výrobků se musí pravidelně kontrolovat. Při poškození, zejména na povrchu hadice, musí hadicová vedení být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Všechny výrobky se musí skladovat, ošetřovat a udržovat dle našich instrukcí ke skladování, ošetřování a údržbě jakož i dle DIN 7716:1982. Pro naše zákazníky neustále vyvíjíme a inovujeme naše výrobky. Informujte se prosím pravidelně o nejaktuálnějších informacích o výrobcích na stránce www.semperflex.com, nebo u našich kvalifikovaných prodejců či aplikačních techniků firmy Semperit. Smlouvy se uzavírají na základě našich obecných obchodních podmínek. Právo změny vyhrazeno.

Důležité upozornění: Tento katalog byl vypracován s pečlivostí, aby našim zákazníkům poskytoval vyčerpávající informace. Uvedené informace odpovídají současnému stavu techniky a představují výsledek dlouholetých pokusů a zkoušek, resp. jsou založeny na údajích o odolnosti dle ISO TR 7620:2005[E] pro uvedené látky. Individuální podmínky při nasazení ovlivňují použití jednotlivých výrobků. Tyto výrobky proto skýtají pouze takovou bezpečnost, kterou lze očekávat na základě našich údajů v písemných informacích o jednotlivých výrobcích a na základě údajů o chemických odolnostech jakož i našich instrukcích k čištění výrobků. Při nepřiměřeném nakládání s výrobkem, jako je hmoždění, trhání, natažení nebo zátěž nepřipustnými látkami, nelze s touto bezpečností počítat. Všechny hadice jsou vyráběny dle EN ISO 1307:2006, pokud není uvedeno jinak.